

fortekryl[®]

podlahový lak

» Výrobní číslo 1202

polyuretanový lak pro vysoce odolné nátěry dřeva v interiéru

Vlastnosti:

FORTEKRYL podlahový lak je jednosložková transparentní vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi čistě polyuretanové disperze, speciálních plniv a aditiv. **FORTEKRYL podlahový lak** se vyznačuje vysokou tvrdostí, odolností oděru, odolností žloutnutí a velmi rychlým zasycháním. Je schválený k použití pro povrchové úpravy hraček a výrobků pro děti do 3 let.

FORTEKRYL podlahový lak se vyrábí v lesklém i matném provedení.

Oblast použití:

FORTEKRYL podlahový lak je určen k vnitřním nátěrům dřeva, zejména dřevěných podlah, parket, nábytku, dřevěných hraček apod.

Technické údaje:

Sušina min.	30 hm. %
Spec. hmotnost	cca 1,1 g/cm ³
pH	7,5–9,0
Konzistence (4 mm)	min. 50 s
Přilnavost (mřížka)	0 (výborná)
Zasychání st. 1	40 min. (22 °C)
st. 5	4 hod.
Tvrdość: 1 den	30 %
10 dnů	40 %

Spotřeba:

0,10–0,13 kg/m² (1 vrstva)

Balení:

0,6 kg plechovky, 1,8 a 4 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 30 °C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

FORTEKRYL podlahový lak se nanáší štětcem, pneumatickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 15 °C až 30 °C na pevný, suchý a čistý podklad, zbavený mastných a voskových skvrn. Nižší teplota prodlužuje dobu zasychání.

FORTEKRYL podlahový lak se nanáší po důkladném promíchání ve 2–4 vrstvách s intervalem mezi nátěry 2–4 hodiny (20–25 °C). Pro první vrstvu je vhodné lak naředit 5 až 10 % vody. Dřevěný podklad je vhodné po zaschnutí prvního nátěru přebrousit brusným papírem č. 220. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

ITC Autorizovaná osoba 224

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **FORTEKRYL podlahový lak** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

FORTEKRYL podlahový lak je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

TECHNICKÝ LIST