

# ADLER Legno- Hartwachsöl

# 50821

Ekologický, univerzálny **tvrdý voskový olej pre domáce a remeselné použitie.**


## POPIS PRODUKTU

### Popis

Kombinácia na báze prírodných voskov a olejov pre povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín s vysokým obsahom sušiny (>97%). Produkt s veľmi dobrou schopnosťou prieniku, vynikajúce zvýraznenie textúry dreva, veľmi dobrou plnivosťou, odolnosťou voči vode, príjemný na dotyk.

Schnutie prebieha viazaním kyslíka(oxidatívne schnutie)

### Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



EG-Baumusterprüfbescheinigung  
116.411  
US-Coast Guard Zulassung  
164.112/EC0736/116.411

- Antistatický
- Ťažko zápalný náter pre námorné lode (zodpovedá **SOLAS 74/88 kap.II-2**)
- **ÖNORM S 1555** resp. **DIN 53160** odolnosť voči slinám a potu
- **ÖNORM EN 71-3** bezpečnosť hračiek, migrácia určitých elementov ( bez obsahu ťažkých kovov)
- Spĺňa smernicu pre rakúsku environmentálnu značku UZ 06 a RAL environmentálnu značku 38 pre nábytok a iné trojdimenzionálne stavebné diely
- **Konformný s Baubook smernicou**
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

### Zloženie

Prírodné rastlinné oleje a vosky (ľanový olej, slnečnicový olej, sójový olej, karnaubový a kandelilový vosk bez vysušovadiel s obsahom olova a kobaltu


### Oblasti použitia



- Pre normálne namáhané plochy nábytku a interiérového zariadenia, ako napr. spálne, obývacie miestnosti: oblasti použitia II – IV podľa ÖNORM A 1610 – 12.
- Kvôli možnému zápachu do vnútorných priestorov nábytku a skriň naniesť tento produkt maximálne iba raz a tenko.

## SPRACOVANIE

### Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Nespracovávať pri teplote nižšej ako +5 °C, vyššej ako 30 °C a/alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80%.
- Nanosený produkt nechať krátko pôsobiť a potom zotrieť prebytok bavlnenou handričkou alebo kľbkom gázy v smere drevných vlákien. Treba bezpodmienečne zabrániť vytvoreniu

01-16 (nahrádza 07-15) ZKL7002

otočiť


Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblastami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

filmu!

- Vzhľadom na vysoký podiel sušiny stačí obvykle jeden nános.
- Pre aplikáciu vybavenia lodí je množstvo nánosu 12g/m<sup>2</sup>
- Pri olejovaní vybavenia lodí nesmie byť ťažko zápalná látka určená na povrchovú úpravu použitá na rúry, kryty rúr a káble.

## Spôsob nanášania




Spôsob nánosu	Nádobková pištoľ	Natieranie	Valčekovanie	Stieranie
Tryska (Ø mm)	1,5 - 1,7	-	-	-
Tlak (bary)	3 - 4	-	-	-
Množstvo nánosu (g/m <sup>2</sup> )	cca. 30-50 na nános	-	-	-
Výdatnosť na nános (m <sup>2</sup> /l) <sup>1</sup>	-	cca 15-30 na nános		
<sup>1</sup> Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní				

Produkt je pripravený na spracovanie.

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

## Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Následná úprava	po cca. 12 hod.
Preschnutý/ plne zaťažiteľný	po cca 7 dňoch


Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Aby sa dosiahlo bezchybné schnutie, je potrebné zabezpečiť dobré vetranie. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia predĺžiť.

U drevín bohatých na extraktívne látky (ako napr. dub a iroko) , môže dôjsť k predĺženiu doby schnutia.

## Čistenie náradia



S ADLER Legno-Reiniger 80025

## PODKLAD

### Druhy podkladu

Jemno- a hrubopórovité listnaté a ihličnaté dreviny

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.


### Vlhkosť dreva

Listnaté dreviny: 12% +/- 2%  
Ihličnaté dreviny: 15% +/- 2%

### Príprava podkladu

#### Nábytok

Stupňovité brúsenie až po zrnitosť 180 - 240

	<b>Drevené a parketové podlahy</b> Stupňovité brúsenie až po zrnitosť 100-150
<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b>	
<b>Základovanie</b>	V prípade potreby 1x ADLER Legno-Hartwachsöl Medzisušenie : cca 12 hodín
<b>Medzibrúsenie</b>	Lahké medzibrúsenie zrnitosťou 280-360 Brúsny prach odstrániť
	
<b>Vrchná vrstva</b>	1x ADLER Legno-Hartwachsöl 50821
<b>ČISTENIE &amp; OŠETROVANIE</b>	
<b>Čistenie &amp; ošetrovanie</b>	<b>Čistenie</b> vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 alebo jemným prostriedkom na čistenie domácnosti. Pri znečistení masťou použiť ADLER Legno-Reiniger 80025. Čistenie je možné najskôr po 14 dňoch od nánosu vosku.  Pre <b>oživenie a ošetrovanie</b> naniesť 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a prebytok odstrániť.  Prosím, dodržujte naše pracovné smernice „ <b>Návod na ošetrovanie podláh upravených s ADLER Legno-Hartwachsöl</b> “, „ <b>Návod na ošetrovanie nábytku upraveného s ADLER Legno-Hartwachsöl</b> “.  Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.
<b>POKYNY PRE OBJEDNANIE</b>	
<b>Veľkosť balenia</b>	750 ml, 2,5 l
<b>Farebné odtiene</b>	ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.</li> </ul>
<b>Ďalšie produkty</b>	ADLER Legno- Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 CLEAN Möbelreiniger 96490 CLEAN Parkettreiniger 42198
<b>ĎALŠIE POKYNY</b>	
<b>Životnosť/skladovanie</b>	Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.  Obsah použitého balenia odporúčame preliať do menšej nádoby, aby sa predišlo želírovaniu / tvorbe kože.
<b>GISCODE</b>	Ö20

---

**Technicko-bezpečnostné údaje**



Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).

U handier nasiaknutých oxidatívne schncúcimi produktmi hrozí nebezpečenstvo samovznietenia.

Použité handričky nasiaknuté s Legno- Hartwachsöl 50821 sušiť rozprestreté, uchovávanie v uzavretých plechových nádobách príp. pod vodou.

Spracovanie výrobku v striekacích kabínach, ktoré sú znečistené prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je vzhľadom na nebezpečenstvo samovznietenia zakázané!

---