



● Výrobné číslo 9515

antikorózna náterová hmota na základné nátery ocelových konštrukcií

Vlastnosti:

ETERNAL antikor akrylátový je vodou riediteľná základná náterová hmota pripravená z vodnej disperzie akrylátových kopolymérov, špeciálnych antikoróznych pigmentov, plnív a aditív upravujúcich vlastnosti náterovej hmoty.

Oblasti použitia:

ETERNAL antikor akrylátový je určený na ochranu kovových konštrukcií proti korózii ako základný náter. Je vhodný i pre zmiešané konštrukcie, kde je ocel v spojení s novým nezoxidovaným pozinkovaným plechom.

Technické údaje:

Sušina	min. 55 hm. %
Špecifická hmotnosť	1,3 g/cm ³
Objemová sušina	44,0 ± 1 obj. %
pH	7,5 - 9,5
Konzistencia (4mm/23°C)	min. 50s
Zasychanie st. 1	60 min.
st. 4	5 hod.
Tvrdosť kyvadlom	min. 20%
Prilnavosť (ISO 2409)	st. 1

Spotreba:

0,12 - 0,16 kg/m² (1 vrstva)

Odtieň:

červenohnedý 07, šedý 02

Balenie:

0,7 kg plechovky, 5 kg a 10 kg plast. obaly (iba odtieň 07)

Skladovanie:

V originálnych dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie zmrznúť!

Príprava podkladu:

ETERNAL antikor akrylátový sa nanáša na dobre očistený kovový podklad zbavený všetkých nepriľnavých starých náterov a korózných splodín (napr. rotačným ocelovým kartáčom) a odmastený (najlepšie roztokom saponátu). Farbu je nutné nanášať bezprostredne po očistení podkladu.

Spracovanie:

ETERNAL antikor akrylátový sa nanáša štetcom, valčekom, vzduchovým alebo bezvzduchovým striekaním pri teplote podkladu i prostredia v rozmedzí +10 až +30 °C. Pre nanášanie štetcom alebo valčekom sa **ETERNAL mat akrylátový** neriedi. Pre striekanie ho možno nariediť na potrebnú konzistenciu podľa požitej techniky max. 10 % hm. vody. Nieje určený na striekanie elektrickými vibračnými pištoľami. Nanáša sa vo 2 vrstvách tak, aby hrúbka náteru bola minimálne 80 µm. Doba medzi jednotlivými nátermi je 5 hod. (20°C). Nátery ocelových podkladov je treba prevádzať v suchom prostredí. Za chladného počasia je vhodné previesť najprv jeden veľmi tenký náter tak, aby rýchlo zaschol. Zaschnutý základný náter je nutné pretrieť (1 - 2 vrstvy) vrchnou náterovou hmotou napr. **ETERNAL mat akrylátový**. Nariadenie je nutné ihneď po ukončení práce umyť vodou.

Certifikácia:

TSÚS Bratislava Autorizovaná osoba SK04

Likvidácia odpadov:

Je obsahom karty bezpečnostných údajov výrobku.

Bezpečnosť a hygiena pri práci :

Pri dodržiavaní základných hygienických pravidiel neohrozuje **ETERNAL antikor akrylátový** zdravie. Pri práci je nutné používať vhodný pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare. Postriekanú pokožku umyte vodou a mydlom, oči v prípade zasiahnutia bezodkladne vymyte veľkým množstvom vody. Pokiaľ dráždenie neprestane, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.